

## PLAST 80

---

### Descrizione

Riconciante sintetico a base di polimero plastico alto peso molec

---

### Caratteristiche

Aspetto	<i>liquido di colore ambra</i>
pH	$5 \pm 1$
Residuo secco (%)	$15 \pm 2$

---

### Applicazione

*PLAST 80 può essere usato come riconciante di pelli sia al cromo che al vegetale. Può essere impiegato da solo o in combinazione con tannini sintetici e tannini naturali, i quali vengono aggiunti nello stesso bagno.*

*Va impiegato in percentuali variabili dal 4% al 6% sul peso delle pelli rasate, a seconda del tipo di pelli e del loro spessore. Esso conferisce fermezza di fiore ed una eccezionale pienezza e rotondità di mano.*

*PLAST 80 su pelli bovine richiede generalmente una disacidazione fino a pH 5-5.5 con sezione per un terzo disacidata. Segue un lavaggio e quindi in bagno a 55-60° si applica il colorante.*

*Dopo 30' di rotazione sul medesimo bagno si aggiunge il 4-6% di PLAST 80 e dopo altri 30' di rotazione sul medesimo bagno, segue l'ingrasso.*

*Una aggiunta finale di 3-4% di tannini naturali, o meglio, 2% di tannino naturale e 2% NEOTAN PF, favorirà l'esaurimento del bagno d'ingrasso ed esalterà il potere riempiente del PLAST 80.*

---